



ISO - Spachtelmasse

Faserhaltige, kaltverarbeitbare Bitumen-Spachtelmasse

Einsatzbereich:

ISO Spachtelmasse wird zum Ausbessern und Abdichten von Fehlstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen, sowie an Durchbrüchen, Ab- und Anschlüssen usw. eingesetzt. Die Spachtelmasse haftet gut auf mineralischen Untergründen (Beton, Mauerwerk, Putz). Bei einem Einsatz auf Stahl oder anderen nichtsaugenden Untergründen ist eine max. Schichtdicke von 4cm zu berachten. Die Materialeigenschaften werden erst nach restloser Durchtrocknung voll wirksam.

Eigenschaften:

Das Produkt ist eine faserarmierte, pastöse Bitumendichtungsmasse auf Bitumen-Lösemittel-Basis:

- kalt verarbeitbar
- verarbeitungsfertig eingestellt
- gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz und Bitumenbahnen, Stahl
- keine Frostempfindlichkeit
- Schutz vor Feuchtigkeit

Verarbeitung:

Als Untergrund eignet sich Beton, Mauerwerk, Putze oder Holz. Der Untergrund hat glatt, fest, staubfrei und frei von Verunreinigungen und Nestern zu sein. Zur besseren Haftung wird ein Vorstreichen des Untergrundes mit ISO-Voranstrich empfohlen. Verrostete Oberflächen sollten entrostet werden.

Das Produkt auf den Untergrund spachteln und am Rand auslaufen lassen. Einmalige Auftragsdicken von 5mm möglichst nicht überschreiten. Dickere Schichten mehrmals und stets erst nach dem Abdunsten des Lösemittels auftragen, sonst ist eine Blasenbildung und eine sehr lange Trockenzeit nicht auszuschließen. Das Produkt nicht auf erhitzte oder sich leicht erhitzende Untergründe auftragen. Bei kalter Witterung ist die Spachtelmasse vorher in einem beheizten Raum zu lagern. Zur besseren Haftung sollte der Untergrund vor dem Auftragen von ISO-Spachtelmasse mit ISO-Voranstrich behandelt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5°C und 35°C liegen. ISO-Spachtelmasse kann mit dem Spachtel, der Kelle oder ähnlichen aufgetragen werden.

Technische Daten:

Farbe:	schwarz
Basis:	Bitumen; Lösemittel
Konsistenz:	viskos, spachtelbar
Dichte bei 20°C:	ca. 1,30 g/cm ³
Filmbildende Bestandteile:	ca. 80%
Gem. Betr. SichV:	entzündlich
VOC-Gehalt:	<200 g/l

Verbrauch: je mm Schichdicke ca. 1,2 kg/m²

Lagerung: frostunempfindlich, in geschlossenen Gebinden 6 Monate

<u>Lieferform:</u>	1 kg Dose	6 Gebinde/Karton
	5 kg Eimer	75 Gebinde/Palette
	10 kg Eimer	45 Gebinde/Palette
	25 kg Eimer	18 Gebinde/Palette

Anmerkung:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Je nach Zustand des Bauobjekes können Abweichungen von der vorgeschl. Arbeitsweise auftreten. Die im Produktblatt enthaltenen Angaben sind unverbindlich und stellen keine Produktbeschaffenheit dar. Änderungen im Produktblatt behalten wir und jeder Zeit vor.

1 von 1